

Size distribution / Korngrösse

(mm, in %)

2,36 2,00 1,70 1,40 1,18 1,00 0,85 0,71 0,60 0,50 0,425 0,355 0,30 0,18 0,125 0,075

SJC SCN

C10	CN10													AP	max 5	
C20	CN20													AP	max 5	
C30	CN30													AP	max 5	
C40	CN40															min 95
C50	CN50															min 95
C60	CN60															min 95
C100	CN100															min 90
C150	CN150															min 90
C200	CN200															min 95
		AP	max 5													

WWW.STELUX-SHOT.COM

VTR Ind. e Com. de Componentes Mecânicos Ltda.
Av. Drg. Frederico Dahme, 392 - CEP: 91.130-040 - P. Algeir/RS
Fone: 3029.3096 - E-mail: vtr@vtrra.com.br

STELUX SJC

STELUX SCN

STELUX



STELUX

SJC**SCN**

Chemical composition / Chemische Analyse

	Cr	Ni	C	Mn	Si
C Grade (chromium stainless steel shot)	~ 15 %	~ 1 %	0,25 % max	1 % max	3 % max
CN Grade (chromium-nickel stainless steel shot)	~ 18 %	~ 9 %	0,25 % max	2 % max	3,5 % max

Applications

Stainless steel abrasives are used for the surface cleaning, preparation and finishing of non-ferrous metals and stainless steel castings or forgings, as well as granite and marble.

Examples

- Desanding/deburring of aluminium castings
- Preparation of aluminium parts before coating (Teflon® for instance)
- Satinizing / satin finishing before anodisation of aluminium parts
- Surface preparation of stainless steel products as a substitute to acid pickling
- Polishing of cast/hot swaged parts in brass, copper, bronze, stainless steel
- Surface finishing of granite/marble tiles without stains.

The use of stainless steel abrasives offers a truly ecological alternative to other surface treatment solutions, like blasting with garnet or aluminium oxide, that generate much more waste and dust emissions, or chemical operations like acid pickling.

Our stainless steel abrasive media are fully recyclable and respect the most stringent health and safety regulations.

Anwendungen

Edelstahlgussstrahlmittel wird zur zum Oberflächen-reinigung, -vorbereitung und -finish verwendet, für Nicht-Eisen Metalle, Edelstahlgussteile und Schmiedeteile, Granit und Marmor.

Beispiele

- Entsandten und Entgraten von Aluminiumgussteilen
- Vorbereitung der Aluminiumteile vor einer Beschichtung (beispielsweise Teflon®)
- Satin-Finish vor der Anodierung der Aluminiumteile
- Oberflächenvorbereitung der Edelstahlprodukte als Ersatz für Beizen
- Polieren von Messing, Kupfer, Bronze, Edelstahl
- Oberflächenfinish von Marmor/Granit ohne Rostflecken.

Der Gebrauch des Edelstahlstrahlmittels bietet eine wirkliche ökologische Alternative zu anderen Lösungen für Oberflächenbehandlung, wie Granat oder Aluminiumoxid die viele Abfälle und Staubemissionen erzeugen, oder chemischen Behandlungen wie Beizen.

Unser Edelstahlstrahlmittel ist in vollem Umfang wiederverwertbar und wir halten die strengsten Vorgaben für Gesundheit und Sicherheit ein.

STELUX S_C

STELUX S_{CN}



C10



C20



C30



CN10



CN20



CN30



C40



C50



C60



CN40



CN50



CN60



C100



C150



C200



CN100



CN150



CN200

Chromium stainless steel shot C:

Chromium steel shot, higher mechanical efficiency due to shape and hardness, economical substitute to CN grade for lower demands related to surface brightness or corrosion resistance.

Initial hardness : ~ 42 HRC

Chromstahl C:

Chromstahlgussstrahlmittel, hohe Leistung durch hohe Härte. Ökonomische Alternative zu CN-Strahlmitteln wenn Rostfreiheit nicht im Vordergrund steht.

Anlieferungshärte : ~ 42 HRC

Chromium-Nickel stainless steel shot CN:

Austenitic stainless steel media, used for the blasting of non-rusting materials with very strict corrosion protection and surface brightness requirements.

Initial hardness : ~ 30 HRC

Chrom-Nickelstahl CN:

Austenitisches, rostfreies Strahlmittel, zur Erzielung einer hellen Oberfläche.

Anlieferungshärte : ~ 30 HRC